

OKTOSCREEN

UV-RELIEFLACK 808021

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OKTOSCREEN UV-STRUKTURLACK 808021 – глянцевый лак УФ – отверждения.

Область применения: лакирование бумаги и картона

Способ нанесения: трафаретная печать. Сетка № 165

Особые свойства: превосходный глянец, текстурная поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поверхность:	гляцевая
Вязкость:	65 + 5 сек./20°C/DIN 4мм-воронка
Сухой остаток:	100 %
Стойкость к слипанию в стопе:	+ 55°C/24 h/10 N/cm ²
Стойкость к истиранию:	+ Pruefbau Quartant 100 Hub
Тиснение фольгой:	-



125212, Россия, Москва
Головинское шоссе, дом 5, стр. 6
телефон: +7 495 510 1858; факс: +7 495 510 1868
e-mail: info@oktoprint.ru
www.oktoprint.ru

OKTOSCREEN

UV-STRUKTURLACK 808021

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Формирование текстуры поверхности зависит от количества наносимого лака:

- малое количество лака – тонкая текстура
- большое количество лака от 6 гр./м² и выше – грубая текстура.

Длинная лента транспортёра или задержка выкладывания листа на транспортёр сушилки, т.е. обеспечение некоторого времени между печатью и отверждением лаковой плёнки, благоприятно сказывается на образовании текстуры!

Отверждение Засветка высокоинтенсивным УФ – излучением.
Скорость движения ремня транспортера сушики - 40 м/мин.
Мощность лампы - 120 Ватт/см (лабораторный тест).

Печатные краски: Для предотвращения изменения цветового тона красок, рекомендуется использовать стойкие к смеси растворителей и к щелочам краски по DIN 16524/25. Для последующего лакирования следует применять офсетные краски, не содержащие воск или краски с низким содержанием воска.

Очистка: OKTOLITH-REINIGER 888008

Тщательно очистите трафаретную печатную форму до использования, так как текстурные лаки не содержат силикон! Беречь от солнечных лучей! Перед печатью тиража рекомендуется провести тест!

ПРИМЕЧАНИЯ

Внимание: Лак не должен находиться в контакте с кожей!
При попадании на кожу смыть водой с мылом!
Защищать глаза!
Предотвращать попадание лака на пищевые продукты!
Соблюдать технику безопасности!

Упаковка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг

Срок хранения: 6 месяцев при температуре 10⁰С – 25⁰С в закрытой оригинальной упаковке.