



SENOLITH® WB BARRIER COATING FP DC 350023

**водно-дисперсионный лак без растворителей
для покрытия картонов
влаго- , паро- и жиростойкий**

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Лакирование бумаг и картонов для улучшения стойкости к жирам, влаге и водяному пару.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Отличная паро-стойкость на подходящих материалах; Хорошая устойчивость к жирам и маслам; Хорошая устойчивость к воде; Почти без запаха после высыхания; Может использоваться для изготовления упаковки пищевых продуктов, чувствительных к запахам.

Глянец	Сатиновый матовый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 45 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см ²	
Стойкость на истирание	превосходная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	Обдув горячим воздухом, ИК- излучение, при необходимости использовать противоотмарывающий порошок.	
Послепечатная обработка	Конгрев, тиснение фольгой (с подходящей фольгой), термостойкость к свариванию – PP пленка, MS пленка и частично XS пленка	