

## SENOLITH® WB HIGH GLOSS COATING FP NDC 350800

высоко глянецвый прозрачный водно- дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Высоко глянецвое лакирование мелованных бумаг и картонов.</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин.</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Низкий запах после высыхания.</li> <li>Отлично нанесение как в линию сырое по сырому (inline) , так и автономно сырое по сухому (offline).</li> </ul>

Глянец	Высокоглянецвый	
Лакирование с двух сторон	Не пригоден.	
Вязкость	Прим. 53 сек./20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	Отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	Теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противотмарывающий порошок при необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>блинтовое тиснение;</li> <li>горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит);</li> <li>ламинирование гофрокартоном (после достаточной промежуточной сушки);</li> <li>склеивание (подходит с соответствующим клеем);</li> <li>тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой).</li> </ul>	