

SENOLITH® WB BLISTER COATING FP DC 359509

глянцевый прозрачный водно-дисперсионный блистерный лак

Область применения	лакирование блистерных карт в линию и автономно на офсетных печатных машинах
Способ нанесения	все распространенные лакировальные устройства офсетных и флексо машин
Особые свойства	- очень хорошие блистерные свойства - низкотемпературный - пригоден для изготовления пищевой упаковки с прямым контактом с продуктами питания

Глянец	глянцевый	
Вязкость	прим. 43 сек при +20 °C	DIN 4 мм воронка
Стойкость на истирание	отличная (тест Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противоотмарывающий порошок при необходимости	
Обработка	- конгрев; - горячее тиснение фольгой (с подходящей фольгой).	