



## SENOLITH® UV GLOSS LACQUER 360022

уф-отверждаемый глянцевый лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лакирование мелованных бумаг и картонов для производства упаковки, складных коробочек, открыток.</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Секция лакирования с подогревом лака</li> <li>Увлажняющий аппарат офсетной машины.</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Может использовать для лакирования в линию на гибридных красках (или УФ красках)</li> <li>Низкий остаточный запах</li> <li>Очень эластичный</li> <li>Хорошее скольжение</li> <li>Прозрачная лаковая пленка.</li> </ul>

Глянец	Глянцевый	
Лакирование с двух сторон	Пригоден	
Вязкость	Около 80 с / 20 <sup>0</sup> С	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	Великолепная (Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	60 м/мин. при 120 Вт/см (лабораторные значения)	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>конгрев;</li> <li>каширование гофрокартоном.</li> </ul>	