



## SENOWEB® UV MATT LACQUER 360864

### УФ-отверждаемый матовый лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лакирование мелованных бумаг и картона для упаковки, складных коробок, а также предварительно обработанных коронным разрядом ПЭ и ПП-пленок</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Камер-рапельные секции лакирования (примерное количество лака 4-6 г/м<sup>2</sup>)</li> <li>Флексографская печать (примерное количество лака 3-5 г/м<sup>2</sup>)</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Хороший матовый эффект</li> <li>Хорошее растекание</li> <li>Лак не пригоден для печати первичной пищевой упаковки. Может быть использован для этих целей, если есть барьерный слой и исключен переход веществ с упаковки в продукт</li> </ul>

Глянец	матовый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 35 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см <sup>2</sup>	
Стойкость на истирание	очень хорошая (по Prüfbau Quartant 300 проходов)	
Сушка	40 м/мин при 120 Вт/см <sup>2</sup> (лабораторные значения)	
Обработка	конгрев	