

SENOWEB® UV MATT LACQUER STAMPABLE 360866

УФ-отверждаемый теснимый матовый лак

Область применения	Лакирование мелованных бумаг и картона для упаковки, складных коробок, а также предварительно обработанных коронным разрядом ПЭ и ПП-пленок
Способ нанесения	Камер-ракельные секции лакирования (примерное количество лака 3-4 г/м²)
Особые свойства	- Хороший матовый эффект - Хорошее растекание - Лак не пригоден для печати первичной пищевой упаковки. Может быть использован для этих целей, если есть барьерный слой и исключен переход веществ с упаковки в продукт

Глянец	матовый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 30 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см ²	
Стойкость на истирание	очень хорошая (по Prüfbau Quartant 200 проходов)	
Сушка	60 м/мин при 120 Вт/см ² (лабораторные значения)	
Обработка	Конгрев, горячее теснение фольгой (с подходящей фольгой), склеивание (подходящим клеем), каширование гофрокартоном	