

## SENOWEB® UV GLOSS LACQUER STAMPABLE GLUABLE 360874

**УФ-отверждаемый теснимый лак с очень хорошим гляncем**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения | <ul style="list-style-type: none"> <li>Лакирование мелованных бумаг и картона для упаковки, складных коробок и этикетки, а также предварительно обработанных коронным разрядом ПЭ-, ПП-пленок и металлизированной ПЭТ-пленки</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Способ нанесения   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Лакировальные машины (примерное количество лака 4-10 г/м<sup>2</sup>)</li> <li>Лакировальные секции (примерное количество лака 4-8 г/м<sup>2</sup>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Особые свойства    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слабый запах</li> <li>Очень хороший глянец</li> <li>Теснимый</li> <li>Подходит под склейку</li> <li>Хорошее растекание</li> <li>Прозрачная лаковая пленка</li> <li>Можно использовать при работе в линию с гибридными и УФ-красками</li> <li>Очень хорошая гладкость даже на ламинированных металлизированной пленкой картонах</li> <li>Лак не пригоден для печати первичной пищевой упаковки. Может быть использован для этих целей, если есть барьерный слой и исключен переход веществ с упаковки в продукт</li> </ul> |

|                           |                                                                                                                    |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Глянец                    | глянцевый                                                                                                          |                  |
| Лакирование с двух сторон | не пригоден                                                                                                        |                  |
| Вязкость                  | примерно 70 сек /20°C                                                                                              | Воронка DIN 4 мм |
| Слипание в стопе          | возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см <sup>2</sup>                                                                      |                  |
| Стойкость на истирание    | очень хорошая (по Prüfbau Quartant 200 проходов)                                                                   |                  |
| Сушка                     | 60 м/мин при 120 Вт/см <sup>2</sup> (лабораторные значения)                                                        |                  |
| Обработка                 | Конгрев, горячее теснение фольгой (с подходящей фольгой), склеивание (подходящим клеем), каширование гофрокартоном |                  |