



SENOWEB® UV GLOSS LACQUER FP NDC 360878

**УФ-отверждаемый лак с превосходным глянцем
для пищевой упаковки с непрямым контактом**

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Лакирование мелованных бумаг и картона для упаковки, складных коробок, этикеток, предварительно обработанных коронным разрядом ПЭ, ПП и ПВХ-пленок
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Секции лакирования с камер-рачельной системой (примерное количество лака 3-6 г/м²) Рулонная печать (примерное количество лака 3-6 г/м²)
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Очень хороший глянец Хорошо растекается Хорошее скольжение Высокая стойкость к механическому истиранию

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 45 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см ²	
Стойкость на истирание	превосходная (по Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	60 м/мин при 120 Вт/см ² (лабораторные значения)	
Обработка	Конгрев и каширование гофрокартоном	