



SENOWEB® UV GLOSS LACQUER STAMPABLE FP NDC 360879

УФ-отверждаемый глянцевый теснимый лак для пищевой упаковки с непрямым контактом

Область применения	• Лакирование упаковки, складных коробок, этикеток, предварительно обработанных коронным разрядом ПЭ, ПП и ПВХ-пленок
Способ нанесения	 Секции лакирования с камер-ракельной системой (примерное количество лака 4-6 г/м²) Флексографская печать (примерное количество лака 3-5 г/м²)
Особые свойства	Очень эластичныйХорошо растекается

Глянец	глянцевый		
Лакирование с двух сторон	не пригоден		
Вязкость	примерно 35 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм	
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 H/см²		
Стойкость на истирание	превосходная (по Prüfbau Quartant 500 проходов)		
Сушка	40 м/мин при 120 Вт/см ² (лабораторные значения)		
Обработка	Конгрев, горячее теснение фольгой (с подходящей фольгой), склеивание (подходящим клеем), каширование гофрокартоном		