



## SENOSCREEN® UV BASE LACQUER CHIP OFF 363610

### УФ-отверждаемый лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>лакирование мелованных бумаг и картонов для упаковки, складных коробочек, открыток и этикеток</li> <li>в сочетании с лаком SENOSCREEN® UV BASE LACQUER CHIP OFF 363600 позволяет получить эффект «кратеров»</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>трафаретная печать</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Участки оттиска, где на лак SENOSCREEN® UV BASE LACQUER CHIP OFF 363600 нанесен сплошным слоем SENOSCREEN® UV LACQUER CHIP OFF 363610, будут иметь эффект ярко выраженной структуры</li> </ul>

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	не пригоден	
Вязкость	~ 90 сек при 20 °C	воронка DIN 4 мм
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см <sup>2</sup>	
Стойкость на истирание	очень хорошая (по Prüfbau Quartant 100 проходов)	
Сушка	20 м/мин при 120 Вт/см <sup>2</sup> (лабораторные значения)	