

Full-Care® 5220E ZP®

клей-расплав конструкционный для одноразовой гигиены

Детализация назначения

Низкотемпературный клей на основе синтетического каучука, обеспечивающий высокую прочность сцепления при ламинировании разнообразных субстратов.

Технические характеристики

Параметр	Значение
цвет	прозрачный от белого до слегка желтого
точка размягчения	примерно +77 °С
вязкость (Брукфилд), мПа.с	примерно 2600 мПа.с при +135 °С
	примерно 1300 - 2000 мПа.с при +150 °С
	примерно 700 мПа.с при +175 °С
срок годности	не менее 24 месяцев

Особенности

Универсальные эксплуатационные характеристики подходят для всех типичных способов нанесения, включая щелевое и все виды распыления.

Поверхности

Все виды нетканых, полиэтиленовых или полипропиленовых пленочных подложек или распределительных слоев (ADL).

Способ нанесения

- в зависимости от системы применения и требования к подложке температура нанесения должна быть минимум +125 °С и максимум +160 °С для щелевой и для системы распыления;
- Full-Care® 5220E ZP® обычно наносится при температуре от +130 °С до +150 °С.