

## SENOLITH® WB BARRIER COATING LA 7-14/074 A

**водно-дисперсионный лак  
без растворителей для придания влагозащитных свойств**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | <ul style="list-style-type: none"> <li>Лакирование бумаги и картона для повышения влаго- и паронепроницаемости.</li> </ul>   |
| Способ нанесения   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для всех распространенных вариантов лакирования на офсетных и флексографских печатных машинах, а также для лакировальных машин.</li> </ul>   |
| Особые свойства    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Превосходная влагонепроницаемость на подходящих подложках.</li> <li>Хорошая устойчивость к жирам и маслам.</li> <li>Слабый запах после высыхания.</li> <li>Подходит для упаковки товаров, чувствительных к запаху.</li> </ul> |

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| Глянец                    | Полуматовый  |                  |
| Лакирование с двух сторон | пригоден   |                  |
| Вязкость                  | примерно 40 сек /20°C  | Воронка DIN 4 мм |
| Слипание в стопе          | возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см <sup>2</sup>  |                  |
| Стойкость на истирание    | превосходная (по Prüfbau Quartant)   |                  |
| Сушка                     | Обдув горячим воздухом, ИК-сушка, использование при необходимости противоотмарывающего порошка |                  |
| Послепечатная обработка   | Конгрев, термостойкость к свариванию – PP пленка, MS пленка и частично XS пленка               |                  |