

## Lunatack<sup>®</sup> PHC 7590 FF

### клей-расплав

#### Особенности

- сыпучие гранулы, не имеющие тенденции к слипанию;
- низкая вязкость, более низкая температура нанесения;
- очень хорошая обрабатываемость (технологичность);
- хорошая термическая стабильность;
- хорошая сила первоначального схватывания (высокая горячая липкость);
- отличная стойкость к глубокой заморозке и умеренная стойкость к высоким температурам.

#### Подходящий субстрат

- коробки;
- гофро-короба;
- лотки и т.д.

#### Стандартные свойства

Свойство	Значение
Цвет	Светло-желтый
Пленка	Твердая, эластичная, сухая
Точка размягчения (R&B – ASTM E28-99)	Около 98°C
Удельный вес при 23°C	Около 0.99 г/см <sup>3</sup>
Вязкость (Брукфилд; RV Sp 27; ASTM D 3236-88)	Около 1650 мПа.с при 125°C Около 750 мПа.с при 150°C
Срок годности	24 месяца